



Ограничивает прохождение излишков водяного пара через конструкцию, поддерживая оптимальный режим влажности, влияющий на ее долговечность, увеличивает срок службы всей конструкции и сохраняет свойства утеплителя.

- **Ограничивает попадание в утеплитель и элементы конструкции влаги** в виде водяных паров воздуха изнутри помещения.
- **Предотвращает образование конденсата, защищает от появления грибка и плесени**, что положительно сказывается на долговечности конструкции и здания в целом.
- **Одна сторона материала шероховатая** – снижает риск падения капель конденсата с поверхности материала на внутреннюю отделку.
- **Способствует сохранению теплозащитных свойств утеплителя** – снижаются теплопотери, тем самым снижаются расходы на электроэнергию.

#### Область применения:

- Утепленные скатные кровли.
- Утепленные стены изнутри.
- Каркасные стены и перекрытия
- Полы по лагам над холодным подвалом.

#### Состав:

Двухслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки. Одна сторона материала гладкая, другая – шероховатая.

#### Нюансы монтажа:

- Пароизоляция укладывается поверх теплоизоляционных плит с «теплой» стороны утеплителя логотипом в сторону теплого помещения.
- Полотна материала расстилаются горизонтально, начиная с нижней части стены, внахлест с минимальным перекрытием 15 см и закрепляются к конструкциям при помощи строительного степлера.
- Между пароизоляцией и внутренней отделкой рекомендуется оставлять воздушный зазор минимум 1 см для удаления конденсата.
- Для герметичности паро-барьера стыки уложенных полотен скрепляют соединительной лентой.
- Температурный режим эксплуатации от -40°C до +80°C.

| Наименование продукта                                                                                                       | Пароизоляция RWL для кровель, стен и потолка |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> (ГОСТ EN 1849-2)                                                                  | 60 ± 5 %                                     |
| Толщина, мм (ГОСТ EN 1849-2)                                                                                                | 0,2 ± 0,05                                   |
| Максимальная сила растяжения, Н / 50 мм, не менее (ГОСТ 31899-2), по длине / ширине                                         | 120 / 85                                     |
| Водоупорность, мм. вод. ст., не менее (ГОСТ 3816)                                                                           | 1200                                         |
| Сопротивление паропрооницанию (ГОСТ 25898): при t=230°C и относительной влажности 85%, м <sup>2</sup> * ч * Па/мг, не более | 7                                            |
| Ширина рулона, м                                                                                                            | 1,6                                          |
| Площадь намотки, м <sup>2</sup>                                                                                             | 70                                           |

#### Хранение:

Рулонные материалы РОКВУЛ должны храниться в упакованном виде в условиях, обеспечивающих защиту их от воздействия влаги и солнца, рассортированные по соответствующим типам и при температуре в местах хранения не ниже -5°C и не выше +50°C.



ВЛАГОЗАЩИТА



ПАРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

## 8 800 200 22 77

профессиональные консультации  
(бесплатный звонок на территории РФ)



rw1.ru