

Технический лист №

103

Дата:

14.11.2024

 Наименование продукции
 Код ОК 034 (ОКГД-2)
 Код ТН ВЭД
 Нормативный документ

ВАЙРЕД МАТ 50
 23.99.19.110
 6806900000
 ТУ 5762-050-45757203-15

 Вид продукции
 Назначение продукции

 Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой
 Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов

Характеристики:

Параметр		Значение										Норм. документ
Группа горючести		НГ										ГОСТ 30244-94
Плотность, кг/м ³		50 (±10%)										ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность (при Кс = 1.2)	T, °C	50	100	150	200	250	300	350	400	500	EN ISO 12667:2001	
	λ, Вт/м*К	0,040	0,048	0,056	0,068	0,081	0,096	0,114	0,132	0,178		
Максимальная температура применения, °C		520										ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005)
Рекомендуемый коэффициент монтажного уплотнения		1,2										
Водопоглощение, кг/м ²		1,0										ГОСТ EN 1609-2011

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-МВ (МВ)-Т2-WS1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

 Начальник отдела развития продукта
 ООО "РОКВУЛ"


Громаков. Г.В.