

Наименование продукта:

РОКВУЛ АКУСТИК Стандарт

 Вид продукта: плиты теплоизоляционные из
 каменной ваты

Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110

Код ТН ВЭД 6806100008

 Выпускаемые по ТУ 5762-050-45757203-15,
 серийное производство

Область применения продукта:

Теплозвукоизоляция в конструкциях стен, межэтажных перекрытий, перегородок, скатных кровель, мансардных помещений зданий различного назначения, а также для заполнения каркасно-обшивных перегородок жилых, общественных и производственных зданий.

Характеристики продукта:

| Показатель | Единица измерения | Уровень | Метод |
|---|-------------------|------------|---------------------|
| Группа горючести | - | НГ | ГОСТ 30244 |
| Теплопроводность, λ_D | мВт/(м·К) | ≤ 36 | ГОСТ 32314 - 2012 |
| Теплопроводность, λ_A | мВт/(м·К) | ≤ 39 | СП 50.13330.2012 |
| Теплопроводность, λ_B | мВт/(м·К) | ≤ 40 | СП 50.13330.2012 |
| Паропроницаемость, μ | мг/(м·ч·Па) | $\geq 0,3$ | ГОСТ 25898-2012 |
| Номинальная плотность, ρ | кг/м ³ | 37 | ГОСТ EN 1602 - 2011 |
| Допускаемое отклонение по плотности | % | ± 10 | ГОСТ EN 1602 - 2011 |
| Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, σ_t | кПа | ≥ 6 | ГОСТ EN 1608 - 2011 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, W_p | кг/м ² | $\leq 1,0$ | ГОСТ EN 1609 - 2011 |
| Допускаемое отклонение по толщине | мм | T4* | ГОСТ EN 823 - 2011 |
| Допускаемое отклонение по длине | мм | ± 5 | ГОСТ EN 822 - 2011 |
| Допускаемое отклонение по ширине | мм | ± 5 | ГОСТ EN 822 - 2011 |
| Уровень компрессии, не более | % | 40 | - |
| Индекс звукопоглощения, α_w (класс звукопоглощения) – для толщины | 50 мм | 0,8 (B) | ГОСТ 31705 - 2011 |

* Допускаемое отклонение: -3% или -3мм (выбирают наибольшее значение допускаемого отклонения).
 Превышение допустимо +5% или +5мм (выбирают наименьшее значение допускаемого отклонения).

Продукция соответствует санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям Таможенного союза.

Код маркировки по ГОСТ 32314 - 2012:

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-WS-MU1

Рекомендации по применению продукции:

www.rwl.ru

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения:

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции:

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции - 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Начальник отдела развития продукта
ООО «РОКВУЛ»



Громаков Г. В.