

ООО "РОКВУЛ"

Технический лист №

435

Дата:

20.03.2024

Наименование продукции

FIRE BATTS (ФАЙЕР БАТТС)
FIRE BATTS ALU (ФАЙЕР БАТТС ALU)

Код ОК 034 (ОКПД-2)

23.99.19.110

Код ТН ВЭД

FIRE BATTS (ФАЙЕР БАТТС)

6806100008

FIRE BATTS ALU (ФАЙЕР БАТТС ALU)

6806100008

Нормативный документ

ТУ 5762-050-45757203-15



Вид продукции

Плиты из каменной ваты

Назначение продукции

Обкладка фальш-каминов, создание противопожарных щитов, высокотемпературная изоляция промышленных объектов, создание отражающих экранов.

Характеристики:

Параметр		Значение							Норм. документ
Класс пожарной опасности		FIRE BATTS (ФАЙЕР БАТТС)				НГ			N 123-ФЗ
		FIRE BATTS ALU (ФАЙЕР БАТТС ALU)				Г1, В1, Т1, Д1			
Номинальная плотность, кг/м ³		110							ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	Т, °С	50	100	150	200	300	400	500	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)
	λ, Вт/м*К	0,040	0,045	0,051	0,058	0,078	0,105	0,137	
Максимальная температура применения, °С		+700							ГОСТ 32312-2011
Водопоглощение, кг/м ²		1,0							ГОСТ EN 1609-2011
Код маркировки		ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-WS1							ГОСТ 32314-2012

*- Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции с покровным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С.

Требования к транспортировке и хранению

Продукция должна храниться и транспортироваться в соответствии с требованиями указанными в ТУ 5762-050-45757203-15

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ООО "РОКВУЛ" оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ООО "РОКВУЛ"

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.