



Наименование продукции **ФАСАД БАТТС ОПТИМА**
 Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110
 Код ТН ВЭД 6806100008
 Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15
 Вид продукции Плиты теплоизоляционные из каменной ваты.
 Назначение продукции Теплоизоляционный слой в фасадных системах с тонким наружным штукатурным слоем (как снаружи, так и внутри зданий и сооружений) при новом строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений различного назначения.

Характеристики:

Параметр	Единица измерения	Значение	Норм. документ
Группа горючести	-	НГ	ГОСТ 30244
Теплопроводность при 10°C	Вт/(м·К)	≤ 0,037	ГОСТ 31924 / ГОСТ 31925
Теплопроводность, λ _D	Вт/(м·К)	≤ 0,038	ГОСТ 32314 - 2012
Теплопроводность, λ _A	Вт/(м·К)	≤ 0,039	СП 50.13330.2012
Теплопроводность, λ _B	Вт/(м·К)	≤ 0,041	СП 50.13330.2012
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, σ _m	кПа	≥ 15	ГОСТ EN 1607
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации	кПа	≥ 40	ГОСТ EN 826 - 2011
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, W _p	кг/м ²	≤ 1,0	ГОСТ EN 1609 - 2011
Плотность, ρ	кг/м ³	140* ≤ 40мм 130** ≤ 40мм 120 < 80мм 110 ≥ 80мм	ГОСТ EN 1602 - 2011
Допускаемое отклонение по плотности	%	± 10 (- 15***)	ГОСТ EN 1602 - 2011
Допускаемое отклонение по толщине	мм	+3; -2	ГОСТ EN 823 - 2011
Допускаемое отклонение по длине	мм	± 3	ГОСТ EN 822 - 2011
Допускаемое отклонение по ширине	мм	± 4	ГОСТ EN 822 - 2011

*- для продукции выпускаемой ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР»

** - для продукции выпускаемой ООО «РОКВУЛ» и «Роквул-Урал»

***- для продукции выпускаемой ООО «РОКВУЛ-ВОЛГА»

Продукция соответствует санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям Таможенного союза.

Код маркировки

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-CS(10)40-TR15-WS-MU1

Дополнительная информация

При применении плит в штукатурных фасадных системах промежутков между установкой плит и нанесением базового слоя не должен превышать 30 дней. В случаях, когда этот промежуток больше, поверхность плит рекомендуется защищать от атмосферных воздействий плёнчными материалами с последующим их удалением.

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО «РОКВУЛ»

Начальник отдела развития продукта
ООО «РОКВУЛ»



Громаков Г.В.