

Технический лист №  
Дата:

476  
18.11.2025

Наименование продукции **ФТ БАРЬЕР Д**  
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110  
Код ТН ВЭД 6806100008  
Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15



Вид продукции Плиты с жестким верхним (наружным) слоем и менее плотным нижним слоем  
Назначение продукции Тепло- огнезащита железобетонных плит перекрытия

#### Характеристики:

Параметр		Значение	Норм. документ
Пожарные характеристики		НГ	ГОСТ 30244-94
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	верхний слой*	100 (±10%)	ГОСТ EN 1602-2011
	нижний слой	50 (±10%)	
Теплопроводность, Вт/м*К	λ <sub>10</sub>	0,034	ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
	λ <sub>Д</sub>	0,035	ГОСТ 32314-2023
	λ <sub>А</sub>	0,038	ГОСТ Р 59985-2022
	λ <sub>Б</sub>	0,042	
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее		3,5	ГОСТ EN 1608-2011
Водопоглощение, кг/м <sup>2</sup>		1,0	ГОСТ EN 1609-2011

\*- толщина верхнего слоя 30 мм

#### Код маркировки

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-МВ (MW)-Т4-TR1-WS-MU1

#### Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: [www.rwl.ru](http://www.rwl.ru)

#### Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта  
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.