



Дата: 25.03.2026

Наименование продукции **РОКпротект**  
Нормативный документ СТО 04696843-001-2015

#### Описание

Покрытием алюминиевое композитное самоклеящееся

#### Назначение

Защита тепловой изоляции оборудования и трубопроводов от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и УФ-излучения

#### Хранение

Материал РОКпротект должен храниться в первичной упаковке на стеллажах или поддонах в сухих (относительная влажность 40-50%), закрытых складских помещениях вдали от нагревательных приборов. При хранении следует защищать материал от воздействия прямых солнечных лучей.

Температура хранения -30...+25 °С.

Срок хранения при соблюдении условий хранения 12 месяцев.

В случае хранения материала при отрицательной температуре перед применением рулоны РОКпротект необходимо кондиционировать при комнатной температуре в течении 24 часов.

#### Характеристики

Параметр	Значение
Адгезия к нержавеющей платине (для типа С) под углом 180 °С, г/см, не менее	600
Пожарные характеристики	Г1, В1, Д2, Т2
Температура монтажа, °С	+10...+70
Температура эксплуатации, °С	-30...+70

#### Размеры и упаковка

Материал поставляется в рулонах, ширина рулона 600 мм, длина материала в рулоне 50 м.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".