


Технический лист №
Дата:

403
18.07.2025

Наименование продукции **ФАЙЕР БАТТС**
Код ОК 034 (ОКПД-2) **ФАЙЕР БАТТС Кф**
Код ТН ВЭД 23.99.19.110
ФАЙЕР БАТТС 6806100008
ФАЙЕР БАТТС Кф 6806100008
Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15



Вид продукции Плиты из каменной ваты
Назначение продукции Обкладка фальш-каминов, создание противопожарных щитов, высокотемпературная изоляция промышленных объектов, создание отражающих экранов.

Характеристики:

Параметр		Значение								Норм. документ
Пожарные характеристики		ФАЙЕР БАТТС				НГ				ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044.-89
		ФАЙЕР БАТТС Кф				Г1, В1, Т1, Д1				
Плотность, кг/м ³		110 (±10%)								ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	T, °C	50	100	125*	150	200	300	400	500	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)
	λ, Вт/м*К	0,040	0,045	0,048	0,051	0,058	0,078	0,105	0,137	
Максимальная температура применения, °C**		+700								ГОСТ 32312-2011
Водопоглощение, кг/м ²		1,0								ГОСТ EN 1609-2011

* - Расчетное значение

* - Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции с покровным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °C.

Код маркировки

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-WS1

Требования к транспортировке и хранению

Продукция должна храниться и транспортироваться в соответствии с требованиями указанными в ТУ 5762-050-45757203-15

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.