

Технический лист № 103
Дата: 18.07.2025

Наименование продукции **ВАЙРЕД МАТ 50**
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110
Код ТН ВЭД 6806900000
Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15



Вид продукции Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой
Назначение продукции Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов

Характеристики:

Параметр		Значение											Норм. документ
Группа горючести		НГ											ГОСТ 30244-94
Плотность, кг/м ³		50 (±10%)											ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность (при Кс = 1.2)	Т, °С	50	100	125*	150	200	250	300	350	400	500	EN ISO 12667:2001	
	λ, Вт/м*К	0,040	0,048	0,052	0,056	0,068	0,081	0,096	0,114	0,132	0,178		
Максимальная температура применения, °С		520											ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005)
Рекомендуемый коэффициент монтажного уплотнения		1,2											
Водопоглощение, кг/м ²		1,0											ГОСТ EN 1609-2011

* - Расчетное значение

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-MB (MW)-T2-ST(+)-550-WS1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Громаков. Г.В.