

## ROCKmembrane ЭКСТРА

Эластичная ПВХ-мембрана, армированная полиэстеровой сеткой. Обладает механической прочностью, высокой морозостойкостью и эластичностью в широком диапазоне температур (от -40 до +80 °С), долговечностью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению (UV) и агрессивному воздействию окружающей среды.

### Хранение

Мембрана поставляется в рулонах на деревянных поддонах в упаковочной плёнке. Рулоны следует транспортировать в крытых транспортных средствах и складировать в оригинальных закрытых упаковках. Рекомендованная температура хранения от -5 до +30 °С.

### Цвет

Серый.

### Примечания

Срок эксплуатации покрытия на основании существующих долговременных практических знаний и лабораторных тестов составляет не менее 20 лет.



### Гарантия изготовителя на материалы

ROCKmembrane ЭКСТРА смонтированные согласно предъявляемым требованиям составляет 10 лет.

### Технические характеристики (см. таблицу)

Не совместима при прямом контакте с битумосодержащими веществами (битумом, маслами, смолами и т.д.), а также с экструдированным полистиролом, пенополистиролом, пенополиизоциануратом и полиуретаном. Для исключения прямого контакта с этими материалами необходимо использовать защитные/разделительные слои.

### Упаковка / Технические характеристики

Наименование	Упаковка, тип	Количество в упаковке, м <sup>2</sup>
ROCKmembrane ЭКСТРА 1,2 мм; ш = 2,1 м; д = 20 м	Рулон	42
ROCKmembrane ЭКСТРА 1,5 мм; ш = 2,1 м; д = 15 м	Рулон	31,5

Наименование	Кол-во упаковок на палете, шт.	Кол-во материала на палете, м <sup>2</sup>	Раз-ры палеты, длина x ширина x высота, м	Вес палеты, брутто, кг
ROCKmembrane ЭКСТРА 1,2 мм; ш = 2,1 м; д = 20 м	11	462	1,2 x 2,15 x 0,5	790
ROCKmembrane ЭКСТРА 1,5 мм; ш = 2,1 м; д = 15 м	11	346,5	2,15 x 1,2 x 0,5	790

Наименование показателя	Метод испытаний	ROCKmembrane ЭКСТРА
Явные дефекты	EN 1850-2	соответствует
Прямолинейность, мм	EN 1848-2	≤ 30
Плоскостность, мм	EN 1848-2	≤ 10
Стабильность размеров, %	EN 1107-2	макс. ± 0,5
Прочность при растяжении продольно, Н/50 мм	EN 12311-2 метод А	≥ 1000
Прочность при растяжении поперечно, Н/50 мм	EN 12311-2 метод А	≥ 900
Удлинение при разрыве продольно, %	EN 12311-2 метод А	≥ 15
Удлинение при разрыве поперечно, %	EN 12311-2 метод А	≥ 15
Прочность на разрыв продольно, Н	EN 12310-2	≥ 150
Прочность на разрыв поперечно, Н	EN 12310-2	≥ 150
Гибкость при низких температурах, °С	EN 495-5	≤ -25
Устойчивость отслаивания в соединении продольно, Н/50 мм	EN 12316-2	≥ 300
устойчивость отслаивания в соединении поперечно, Н/50 мм	EN 12316-2	≥ 300
Прочность шва при сдвиге продольно, Н/50 мм	EN 12317-2	≥ 600
Прочность шва при сдвиге поперечно, Н/50 мм	EN 12317-2	≥ 600
Водонепроницаемость	EN 1928 метод В	соответствует
Прочность статической загрузки, кг	EN 12730 метод В	20
Класс огнестойкости	EN 13501-1	Е
Коэффициент сопротивления паро-проницанию, μ	EN 1931	20000
Устойчивость к прорастанию корнями	EN 13948	соответствует
Ударная прочность, мм	EN 12691 метод А	300
	EN 12691 метод В	600
Группа распространения пламени	ГОСТ 51032	РП1
Воспламеняемость	ГОСТ 30402	В2
Группа горючести	ГОСТ 30244	Г1 – для толщины 1,2 мм Г2 – для толщины 1,5 мм